

RHENOCRYL TL 30, podkład chroniący drewno

Wodny podkład impregnujący, bezbarwny.

Obszar zastosowania:

Rhenocryl TL 30 jest bezbarwnym środkiem impregnującym znajdującym zastosowanie w zakładach przemysłowych. Przeznaczony do wszystkich gatunków drewna, w szczególności do elementów drewnianych zachowujących wymiary.

Właściwości:

Rhenocryl TL 30 dysponuje dobrymi właściwościami penetrującymi, umożliwia regulację stopnia wilgoci. Jest przyjazny środowisku naturalnemu oraz neutralny zapachowo. Służy do powlekania drewna wszystkich krajowych oraz zagranicznych gatunków drzew iglastych i liściastych. Napęniać jedynie wanny ze stali nierdzewnej. Działa egalizująco, ogranicza zjawisko tworzenia się plam, szybkoschnący.

Wskazówki dotyczące stosowania:

Nanoszenie powłok	: zanurzenie, polewanie, malowanie pędzlem, natrysk : aparatura do nanoszenia lazur
Konsystencja robocza	: nakładać w stanie nierozcieńczonym, lepkość 11 s (kubek 4 mm)
Rozpuszczalna	: w wodzie
Czyszczenie narzędzi	: w wodzie lub rozpuszczalnikach uniwersalnych
Czyszczenie urządzeń do nanoszenia	: przepłukać wodą, przed dłuższymi przerwami (weekend) przeczyszczyć dodatkowo rozpuszczalnikiem
Temperatura robocza	: nie mniej niż +8° C (dotyczy produktu oraz temperatury otoczenia)
Schnięcie w warunkach normalnych	: przy temp. 20 °C oraz 65-75 % względnej wilgotności powietrza : w zależności od grubości naniesionej powłoki: - nadaje się do przeszlifowania po 30-120 min. - gotowy do dalszej obróbki po 4 h
Zużycie	: w zależności od chłonności drewna 80 - 150 ml/m ²
Składowanie	: w niskich temperaturach, lecz nie poniżej zera : napoczęte pojemniki szczelnie zamykać : oryginalnie zamknięte opakowania można składować 1 rok
Uwagi ogólne	: przed użyciem oraz po dłuższych przerwach dobrze zamieszać : nie mieszać z produktami chemoutwardzalnymi
Temperatura zapłonu	: nie posiada
Klasa zagrożenia	: nie dotyczy

Przygotowanie materiału:

Okna oraz drzwi zewnętrzne z drewna iglastego i liściastego;

Prace wstępne: elementy drewniane dobrze oczyścić z pyłu, klejące się oraz przeżywiczone powierzchnie przemyć rozpuszczalnikiem nitro

TL 30 /nanoszony w procesie przez zanurzenie/ może zostać zastosowany również do drewna surowego.

Zgodnie z wytycznymi odnośnie powlekania okien wydanymi przez Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz, VOB część C, DIN 18363 oraz zaleceniami IFT, elementy drewniane - przed ich wbudowaniem - należy powlec ze wszystkich stron przynajmniej jedną powłoką podkładową oraz międzywarstwową. Prosimy o przestrzeganie wymogów powlekania zawartych w tabeli „Grupy powlekania okien i drzwi zewnętrznych“ opublikowanych przez Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), wydanie 5. 83.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dokładnie wodą. Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy również zachować zwykłe środki ochronne.

Opakowania:

- 5 L opakowanie
- 25 L opakowanie
- 150 L opakowanie

Usuwanie odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Powyższa procedura odnosi się również do utwardzonych oraz wyschniętych pozostałości produktu. Puste opakowania poddać recyklingowi.

Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.