

RHENOCRYL Universal

Lazura uniwersalna do wielokrotnego nakładania, wodorozcieńczalna.

Obszar zastosowania:

Rhenocryl Universal przeznaczona jest do użytku wewnętrznego oraz na zewnątrz. Znajduje zastosowanie w dekoracyjnym wykańczaniu powierzchni drewnianych. Również do celów renowacyjnych i powlekania surowych elementów drewnianych. Tworzy cienkie warstwy. Obszar zastosowania obejmuje wszystkie gatunki drewna (drzew liściastych oraz iglastych).

Produkt znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.

Właściwości:

Rhenocryl Universal może być stosowana jako warstwa podkładowa i nawierzchniowa. Umożliwia dyfuzję pary wodnej i regulację stopnia wilgoci. Dzięki zawartości pigmentu stanowi dobrą ochronę przed promieniowaniem UV. Produkt jest przyjazny środowisku naturalnemu, neutralny zapachowo, hydrofobowy. Nie zawiera biocydów, łatwy w oczyszczeniu. Nakładać przy pomocy pędzla lub metodą natryskową.

Stopień połysku: jedwabisty mat.

Wskazówki dotyczące stosowania:

Przed użyciem oraz po dłuższych przerwach dobrze zamieszać. Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha, wolna od tłuszczu oraz wosku. Nie rozcieńczać wodą. Temperatura materiału oraz otoczenia nie powinna być niższa niż +8 °C. Nie mieszać z produktami chemoutwardzalnymi. Narzędzia czyścić wodą lub rozpuszczalnikiem uniwersalnym.

Nanoszenie powłok	: malowanie pędzlem, również natrysk
Konsystencja robocza	: nakładać w stanie nierozcieńczonym
Rozpuszczalny	: w wodzie
Czyszczenie narzędzi	: w wodzie lub rozpuszczalnikach uniwersalnych
Temperatura robocza	: nie mniej niż 8° C (dotyczy produktu oraz temperatury otoczenia)
Schnięcie w warunkach normalnych	: 20 °C, 65-75% wilgotność powietrza; w zależności od grubości naniesionej powłoki: nie przyjmuje pyłu : po ok. 30 min. sucha w dotyku : po ok. 1 godz. gotowa do obróbki : po ok. 2-4 godz.
Zużycie	: ok. 50-100 ml / m ² /na każdą warstwę
Składowanie	: w niskich temperaturach, lecz nie poniżej zera, napoczęte pojemniki szczelnie zamykać; oryginalnie zamknięte opakowania można składować 1 rok
Temperatura zapłonu	: nie posiada
Klasa zagrożenia	: nie dotyczy

Bezpieczeństwo:

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dokładnie wodą. Przy pracy z materiałami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych należy zachować zwykłe środki ostrożności.

Technologia lakierowania:

W przypadku drewna surowego produkt może zostać zastosowany jako warstwa podkładowa. Dopuszcza się wielokrotne naniesienie powłoki. Zaleca się trzy równomierne warstwy. Istnieje możliwość zagruntowania wstępnego materiałem zawierającym chemiczną ochronę drewna. Obróbka wykończeniowa może nastąpić przy użyciu lazury nawierzchniowej 88 S. Średnie oraz ciemne odcienie charakteryzuje najdłuższa wytrzymałość, materiału bezbarwnego nie stosować na zewnątrz.

Zgodnie z wytycznymi odnośnie powlekania okien wydanymi przez Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz, VOB część C, DIN 18363 oraz zaleceniami IFT, elementy drewniane - przed ich wbudowaniem - należy powlec ze wszystkich stron przynajmniej jedną powłoką podkładową oraz międzywarstwową.

Prosimy o przestrzeganie wymogów powlekania zawartych w tabeli „Grupy powlekania okien i drzwi zewnętrznych” opublikowanych przez Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), wydanie 5.83.

Opakowania:

750 ml opakowanie
2,5 L opakowanie
20 L opakowanie
150 L opakowanie

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny zgodnie z obowiązującym kodem. Puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Ekologia:

Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;

Tel./Fax: + 48 71 369 76 44 / 45

Tel. kom.: 0 508 223 853

E-Mail: rhenocoll@polmotors.wroc.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.