

Rhenocoll Verdicker VP 3029 zagęszczacz do DSL i PK1

Charakterystyka:

Zagęszczacz do lakierów, podnosi lepkość produktów DSL 88 i KP1 na bazie C. W niektórych przypadkach można polepszyć właściwości lakierowania kantów (Rhenoplast KP1), lub obniżyć właściwości spływania lakieru (DSL). Do zastosowania w zakładach przemysłowych.

Obszar zastosowania:

Produkt przeznaczony do powlekania profili okiennych i drzwiowych, jak też innych - wyprodukowanych z twardego PCV - części. Powierzchnie przeznaczonego do polakierowania materiału muszą być czyste, pozbawione silikonu, nie powinny być wcześniej czyszczone chemicznie.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Przed użyciem pojemniki dobrze zamieszać.

Dozowanie	0,2 – 3 %
Mieszanie	Do 1kg farby należy zamieszać ok 2g zagęszczacza podczas mieszania elektrycznego przy 1000 obrotów/min. Następnie mieszać jeszcze przez 5 min, po czym zbadać lepkość. Jeśli lepkość nadal jest nie wystarczająca należy powtórzyć procedurę. Całość dodanego zagęszczacza nie może przekroczyć 3%. Zagęszczonym produktem nie należy od razu lakierować, ponieważ pęcherze powietrza mogą prowadzić do spieniania się produktu i obniżenia jakości lakierowania. Jeśli to możliwe odstawić produkt na 24h aby się ustąpił i uwolnił pęcherzyki powietrza.
Składowanie	W oryginalnym opakowaniu, raz otwarty pojemnik starannie zamykać, przechowywać w chłodnym miejscu ale nie poniżej 0 °C. Trwałość 6 miesięcy
wygląd	Żółtawy, gęsty

Oznakowanie:

Klasa zagrożenia: nie dotyczy
niebezpieczne substancje: nie dotyczy
GGSV/ ADR: nie dotyczy

Opakowania:

1 L opakowanie

Składowanie:

W niskich temperaturach , ale nie poniżej zera. Napoczęte pojemniki szczelnie zamykać.
Okres składowania produktu wynosi 1 rok.

Utylizacja odpadów:

Nieutwardzone, bądź niewyschnięte resztki produktu należy zutylizować jako odpad specjalny.

Ekologia:

Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.
Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1

Klasa zagrożenia:

WGK: 1 (wg. klasyfikacji własnej), nie dopuścić do przedostania się do zbiorników wodnych, nie wylewać na ziemię.

Serwis:

Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji:

Tel./Fax: + 48 71 714 20 35
Tel. kom.: 0 508 223 853
E-Mail: biuro@rhenocoll.pl

Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób.

Dane odbiegające od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki w Mannheim'ie.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.